

Promat®-Gebruiksklare plamuur

De Promat®-Gebruiksklare plamuur is een kant-en-klare plamuur op vinylbasis, speciaal ontwikkeld voor een hoge plasticiteit en voor zowel handmatige als mechanische verwerking. Promat®-Gebruiksklare plamuur hecht als een voegvuller en is gemakkelijk glad te strijken en te schuren. Promat®-Gebruiksklare plamuur is speciaal geschikt voor het plamuren van brandwerende plafonds en wanden met PROMATECT®-100 en andere PROMATECT® platen.



Productvoordelen

- Kant-en-klare product in goed afsluitbare emmer
- Hoge plasticiteit
- Goede hechting op metselwerk- en betonoppervlakken
- Handmatige en machinale verwerking
- Getest volgens Europese normen

Producttoepassingen

- Opvullen en gladstrijken van voegen tussen platen
- Opvullen en gladstrijken van kleine holtes in de plafonds en wanden
- Plamuren van voegen, hoeken, schroefkoppen of nieten
- Glad plamuren van platen over het volledige oppervlak
- Speciaal geschikt voor het plamuren van brandwerende plafonds en wanden met PROMATECT® platen

Certificaten & goedkeuringen

- Getest volgens de nationale en Europese normen: NEN, NBN, NF, BS, DIN, Nordtest, NT-Fire 021

Verwerking

- De ondergrond moet stevig, stofvrij en droog zijn. Alle resten van verf, behang, olie, vet en was moeten verwijderd zijn. Soms kan het nodig zijn om de oppervlakte volledig te schuren en ontstoffen.
- De plamuur kan onmiddellijk uit de emmer gebruikt worden.
- Voor een mechanische verwerking moet soms een beetje water toegevoegd worden.
- Het aanbrengen gebeurt met een plamuurmes of troffel.
- Ter hoogte van de voegen tussen de platen en in- en uitspringende hoeken in wanden en plafonds, is het aan te raden een papieren voegband te gebruiken om scheurvorming in de voeg te voorkomen.
- De breedte van de voeg tussen de platen mag niet groter zijn aan 3 mm.
- De papieren voegband wordt in een eerste plamuurlaag aangebracht, vervolgens laten drogen, en een tweede bredere laag aanbrengen. Als eenmaal de plamuur droog is, gladschuren voor een gladde afwerking.
- De schroefkoppen worden geplamuurd en minstens 2 keer gladgestreken.

Verpakking

- Emmer van 10 kg en 20 kg

Overzicht technische gegevens

Eigenschappen	Promat®-Gebruiksklare plamuur
Kleur	Wit
Densiteit	+/- 1,3 g/cm ³
Verbruik	+/- 250 g/m ² Eerste laag, dichtstrijken van de voeg +/- 300 g/m ² Tweede laag, opvoegen, aanbrengen van voegband en gladstrijken +/- 900 g/m ² Optie: afwerken gehele oppervlak
Gebruik	Binnen (behalve in zeer vochtige lokalen)
Verwerkingstemperatuur	Meer dan 100 °C
Verpakking	Emmers van 20 kg
Houdbaarheid	Ongeveer 9 maanden. Na ieder gebruik de emmer goed hersluiten.
Opslag	Op een droge, koele plaats, bescherm tegen vorst.

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat BV.

Constructies



Promat BV behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.