



Technische gegevens

Alkaliteit (pH-waarde)	7-9
------------------------	-----

Verpakking

Papieren zakken van 20 kg

Statische gegevens

Kleur	Wit	
Consistentie	Poeder	
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C	
Buigsterkte σ (breuk)	na 1 dag	1,0 N/mm
	na 28 dagen	4,8 N/mm
Druksterkte	na 1 dag	2,0 N/mm
	na 28 dagen	9,0 N/mm
Verbruik	• Normaal	$\pm 250 \text{ g/m}^2$
	• 1 laag - plaatsen voegband - 2e laag	$\pm 350 \text{ g/lm}$
	• Pelliculaire laag	$\pm 1000 \text{ g/m}^2$

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat.

Promat behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

1. Productomschrijving

Promat®-Plamuur is een voegvulmiddel in de vorm van droog, wit poeder dat speciaal is ontwikkeld voor het voegen van Promat platen.

2. Voordelen

- Geen voorafgaande behandeling van de ondergrond nodig
- Houdt het aanmaakwater zo lang mogelijk vast
- Kan machinaal worden aangebracht
- Zeer goede hechting op sterk zuigende ondergronden

3. Toepassingen

Promat®-Plamuur is geschikt voor volgende toepassingen:

- Opvullen en gladstrijken van voegen tussen platen, kleine openingen in wanden en plafonds, hoeken, schroefgaten en nieten
- Pelliculair volvlakkig plamuren van platen

4. Verwerking en afwerking

- Maak de hechtvlakken schoon en verwijder alle sporen van stof, olie, was, vet, losse deeltjes, enz. De ondergrond moet stevig, droog en stofvrij zijn.
- Meng het poeder met schoon leidingwater tot er een gladde massa ontstaat.
- Breng de plamuur aan met een plamuurmes of troffel.
- Breng in de voegen tussen platen (max. voegbreedte 3 mm) en in in- en uitspringende hoeken een papieren voegband aan om scheurvorming te vermijden. Plaats de voegband in een eerste laag plamuur, laat drogen en breng vervolgens een bredere laag aan.
- Laat de tweede laag volledig drogen en schuur glad.
- Schroefkoppen moeten minstens 2 maal worden gladgestreken.

5. Certificaten & goedkeuringen

- Brandweerstand: getest volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies.
 - Brandreactie: Euroklasse A2-s1, d0 volgens EN 13501-1
 - CE-markering volgens EN 13963-1
 - DoP beschikbaar op www.promat-ce.eu
- Raadpleeg het proefverslag / classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie voor de uitvoeringsmodaliteiten.

6. Transport en opslag

- Tijdens het transport en de opslag moet het product worden afgeschermd tegen vocht, vorst en hitte.
- In de originele (hermetisch gesloten) verpakking kan het materiaal tot ca. 6 maanden na de productiedatum worden opgeslagen.
- Een geopende verpakking dient binnen een redelijk korte tijd te worden verwerkt.

7. Veiligheid in gebruik

- Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen om contact met de huid en de ogen te voorkomen.
- Enkel toepassen in goed geventileerde ruimte.
- Een veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met de geldende Europese verordeningen kan worden aangevraagd.